CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO


FICHA TÉCNICA: CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO

El Cemento Plástico Acrílico Verona Color es una masilla elastomerica, blanca y suave; ideal para su aplicación con espátula, para interior y exterior. Está diseñada para sellar cualquier tipo de gotera y grieta, además posee una gran resistencia a la humedad y el agua. Previene eficientemente la formación de moho y hongos. Posee una gran flexibilidad además de una versatilidad para la adherencia en diferentes superficies obteniendo un acabado liso y uniforme.

APLICACIÓN

Para la aplicación de masilla el procedimiento varía según el tamaño de la grieta. En grietas menores a 1/32" pulgadas (0.8 mm), aplique la masilla directamente sobre la grieta, extendiéndola 2 pulgadas (5 cm) a cada lado para asegurar una cobertura uniforme. Para grietas de 1/32" (0.8 mm) o mayores, prepare la grieta ampliándola a 1/4" pulgadas (6 mm) de ancho y 1/4" pulgadas (6 mm) de profundidad, limpie con agua y deje secar completamente. Luego, aplique la masilla, deje secar de 4 a 6 horas y aplique una capa final extendiéndola 2 pulgadas (5 cm) a cada lado. Para un acabado liso, retoque con una espátula humedecida en agua dentro de los 10 minutos posteriores a la aplicación. Grietas con malla de refuerzo: Se aplica una capa de masilla sobre la grieta extendiéndola 2" pulgadas (5 cm) a cada lado, procurando una distribución uniforme sobre el sustrato. Inmediatamente, se procede a empotrar la malla fibra de vidrio Verona Color o cinta de fibra de vidrio Verona color en la masilla aún húmeda empleando una espátula o rodillo, cerciorándose que esta penetre eficazmente en las hendiduras y envuelva completamente los filamentos dejándola secar alrededor de unos 30 minutos. Posteriormente se aplica otra capa de la masilla sobre la malla. Se debe evitar la tensión excesiva de la malla y la formación de aberturas o burbujas garantizando que la malla tenga una extensión uniforme sobre la superficie. Se recomienda la aplicación de una capa de impermeabilizante Veroflex sobre la totalidad del recubrimiento, asegurando la cobertura completa, para obtener un mejor acabado final.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



ESPÁTULA



CINTA DE FIBRA DE VIDRIO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El sustrato a aplicarse debe estar exento de contaminantes que comprometan la adherencia del recubrimiento, tales como polvo, grasas, agentes de curado de hormigón, hongos, musgo, yeso, lechadas, recubrimientos deteriorados o cualquier otro material ajeno. Para eliminar las manchas de hongos y moho preparar una solución de hipoclorito de sodio (10 partes de agua por una de hipoclorito de sodio), fregar con un cepillo de cerdas (dejar actuar 10 minutos). Lave con abundante agua y deje secar. Previo a la aplicación, se requiere la eliminación exhaustiva de contaminantes mediante procedimientos de limpieza tales como el lijado, raspado y presión con agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Acabado	Liso
Color	Extra blanco
Secado	40 - 60 min

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para garantizar la estabilidad y vida útil del producto, se recomienda almacenar el envase en un ambiente interior, seco y con temperatura controlada, evitando la exposición directa a la radiación solar. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. La vida útil máxima del producto en envases originales cerrados es de dos (2) años.