PINTURA IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICA

FICHA TÉCNICA: IMPERMEABILIZANTE VERONA

Pintura Impermeabilizante elastómerica elaborada a base de resinas estiren acrílicas, pigmentos y cargas inertes de alta calidad que le proporcionan excelente adherencia, durabilidad, elasticidad, resistencia al agua, a la humedad, a la alcalinidad y a las variaciones de temperatura, permitiendo sellar grietas entre techos nuevos y viejos e impermabilizar techos horizontales e inclinado.

APLICACIÓN

Es de fácil aplicación con brocha o rodillo. No se debe diluir ni agregar ningún tipo de aditivo. Es aplicable en una amplia variedad de superficies tanto interiores como exteriores, incluyendo techos, paredes y pisos. Es compatible con materiales como concreto, mampostería, ladrillo y madera, entre otros.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



Brocha



Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar verifique que la superficie esté seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada, tizado, hongos y otros contaminantes que afecten su buena funcionabilidad.

Para eliminar las manchas de hongos y moho prepare una solucion de hipoclorito de sodio (10 partes de agua por 1 de hipoclorito de sodio), fregar con un cepillo de cerdas duras (10min para que actúe) lave con abundante agua y deje secar.

Se recomienda resanar grietas, agujeros y otros defectos para un mejor resultado. Las áreas nuevas de concretos deben estar totalmente curadas por 28 días (periodo de fraguado), secas y limpias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Mate
Peso por galón	4.7 - 5.0
Sólidos no volátiles	47 ± 4
Secado	4 horas
Dilución	No requiere
Rendimiento	25m2 aprox
Viscosidad (25°C)	110- 115 ku
Ph	8.0 - 9.0

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para garantizar la estabilidad y vida útil del producto, se recomienda almacenar el envase en un ambiente interior, seco y con temperatura controlada, evitando la exposición directa a la radiación solar. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. La vida útil máxima del producto en envases originales cerrados es de dos (2) años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com