PINTURA
PARA PISCINA

RECUBRIMIENTO
DE RESINA ACRÍLICA

FICHA TÉCNICA: PINTURA PARA PISCINA

Recubrimiento de resina acrílica de gran resistencia al agua y pigmentos de gran estabilidad a los sanitizantes clorados lo que otorga a sus piscinas una alta impermeabilización y gran durabilidad. Posee aditivos que evitan la proliferacion de algas y hongos. Este producto está formulado libre de plomo, cromo, mercurio y metales

APLICACIÓN

Fácil aplicación con brocha y rodillo sin necesidad de dilución. Para un mejor acabado se deben aplicar dos manos, con un intervalo de 1 hora entre cada aplicación.
En dado caso de realizar una dilución puede hacerse agregando un máximo de 10% de Diluyente Orithan Verona Color con respecto la cantidad de producto a utilizar.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



Brocha



Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para superficies de concreto, estas deben tener 28 días de curado (tiempo de fraguado). Para limpiar superficies se recomienda el uso de solvente alquídico Verona Color, también se puede utilizar agua a presión, jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. En caso de superficies ya pintadas estas deben ser lijadas y raspadas con el fin de eliminar películas mal adheridas. Se deben resanar grietas, fisuras y agujeros que puedan afectar el acabado. Para eliminar manchas de hongos y moho prepare una solución de hipoclorito de sodio (10 partes de agua por una de hipoclorito de sodio). Fregar con un cepillo y enjuagar con abundante agua. Facil aplicación con brocha y rodillo. Agitar el producto en su propio envase antes de usar. Evitar aplicar cuando se prevean lluvias. Posee un rendimiento teórico de aproximadamente 52 m2 por galón a una mano de aplicación, este rendimiento puede variar según el método de aplicación, la porosidad del sustrato y de habilidad técnica del aplicador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	**Especificaciones**
Aspecto	Mate
Peso por galón	4.20 - 4.60
Sólidos no volátiles	50 ± 5 (%)
Secado	Tacto: 25min. Uso: 12 horas
Dilución	No requiere
Rendimiento	52m2 aprox
Viscosidad (25°C)	90- 100 segundos
Vehículo	Acrílico

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para garantizar la estabilidad y vida útil del producto, se recomienda almacenar el envase en un ambiente interior, seco y con temperatura controlada, evitando la exposición directa a la radiación solar. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. La vida útil máxima del producto en envases originales cerrados es de tres (3) años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com