TRÁFICO
BROCAL

ACERAS, BROCALES Y ESTACIONAMIENTOS

FICHA TÉCNICA: TRÁFICO BROCAL

Recubrimiento a base de resinas acrílicas, especialmente diseñado para la demarcación y delineación de tráfico peatonal y vehicular como: aceras, brocales y estacionamientos. Su formulación le permite ser resistente a la abrasión severa, a una gran variedad de contaminantes y al impacto. Tiene un excelente cubrimiento y durabilidad. Alta resistencia a la intemperie. Su pelicula es lavable y antideslizante.

APLICACIÓN

Se debe mezclar el producto en su propio envase con una espátula hasta obtener un líquido uniforme. Se aplica fácilmente con brocha y rodillo. El producto viene listo para usar, por lo que no requiere dilución. Cualquier adición de solvente afectará el tiempo de secado, adherencia y acabado final.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



Brocha



Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies nuevas de concreto deben tener 28 días de curado (tiempo de fraguado) para poder aplicar el producto. Todas las superficies a pintar deben estar limpias y secas. Para superficies en mal estado, quitar toda la capa de pintura vieja. Para mejores resultados se recomienda la aplicación de solventes o detergentes con el fin de eliminar grasas, aceites y sucios presentes en toda zona con transito peatonal y vehicular.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Mate
Peso por galón	4.40 - 4.80
Sólidos no volátiles	55 ± 5 (%)
Secado	Tacto: 45min. Rep: 3 horas
Dilución	No requiere
Rendimiento	52m2 aprox
Viscosidad (25°C)	90- 100 segundos

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para garantizar la estabilidad y vida útil del producto, se recomienda almacenar el envase en un ambiente interior, seco y con temperatura controlada, evitando la exposición directa a la radiación solar. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. La vida útil máxima del producto en envases originales cerrados es de tres (3) años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com