CLASE B

FICHA TÉCNICA: PINTURA DE CAUCHO CLASE B

Pintura acrilíca clase B diseñada para proteger y decorar estructuras de concreto y mampostería en general en ambientes interiores y exteriores. Su composición es a base de agua y resina de copolimeros acrílicos: Dióxido de Titanio, pigmentos orgánicos e inorganicos, cargas inertes y aditivos. No contiene plomo ni mercurio.

APLICACIÓN

Este recubrimiento ha sido formulado para una aplicación directa, sin necesidad de dilución, mediante brocha o rodillo. Ha sido especialmente diseñada para su uso en ambientes interiores y con un uso versatil en ambientes exteriores.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



Brocha



Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar verifique que la superficie esté seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada, tizado, hongos y otros contaminantes que afecten su buena funcionabilidad. Para eliminar las manchas de hongos y moho prepare una solucion de hipoclorito de sodio (10 partes de agua por 1 de hipoclorito de sodio). Se deben resanar grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado. Las areas nuevas de concretos deben estar totalmente curadas por 28 días (período de fraguado), secas y limpias. En caso que el acabado anterior sea satinado o brillante, debe ser lijado previamente para garantizar una buena adherencia de la nueva pintura. Para superficies porosas, frisos rústicos o con grietas menores, se debe aplicar previamente con espátula una a dos capas de Pasta Profesional Verona Color o Pasta Mastique Verona Color según sea el caso, para obtener un acabado perfectamente liso. Si fuese necesario aplicar una tercera capa. Esperar de 3 a 4 horas o una vez se alcance el secado duro de todas las capas, proceda a lijar con una lija de agua de grano medio, hasta lograr un aspecto suave y uniforme. Finalmente, recoja el polvillo con un trapo húmedo, deje secar y proceda a aplicar la Pintura Acrílica Atman Clase B.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Mate
Peso por galón	5.5 - 5.78
Sólidos no volátiles	59 ± 3 (%)
Secado	3 a 4 horas para repintar
Dilución	No requiere
Rendimiento	50m2 aprox
Viscosidad (25°C)	100- 105 ku
Ph	8.0 - 9.0

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para garantizar la estabilidad y vida útil del producto, se recomienda almacenar el envase en un ambiente interior, seco y con temperatura controlada, evitando la exposición directa a la radiación solar. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. La vida útil máxima del producto en envases originales cerrados es de dos (2) años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com